



KANSAI PAINT

ฟิธาลิท ฮาร์ดเดนเนอร์

ช่วยให้สีแห้งเร็ว แข็ง ไม้ย่น

ความเงาส่ง

สำหรับสีน้ำมัน

FTALIT
HARDENER



KANSAL PAINT

ลิกซ์โซเฟนท์

FTALIT
HARDENER

ฟิธาไลท์ ฮาร์ดเดนเนอร์

คุณสมบัติ ใช้เป็นตัวเร่งสำหรับผสมสี ฟิธาไลท์ หรือ สีน้ำมันทั่วไป เพื่อใช้ในการพ่น ทำให้สีแห้งเร็วขึ้น ความเงาสูงขึ้น ป้องกันการย่นของฟิล์มสีเมื่อพ่นหนา และทำให้สีมีความทนทานต่อสภาวะอากาศดีขึ้น

วิธีการใช้งาน อัตราส่วน 1 ขวด : 1/4 แกลลอน สีฟิธาไลท์

อัตราส่วนผสมสี FTALIT SYNTHETIC RESIN ENAMEL ต่อ FTALIT HARDENER *
(โดยน้ำหนัก)



สี FTALIT	100	100	100	100	100	100
FTALIT HARDENER	30	25	20	15	10	5
FTALIT THINNER	0	5	7	10	12	15
	Viscosity 13 sec. by Iwata Cup	Viscosity 13 sec. by Iwata Cup	Viscosity 13 sec. by Iwata Cup	Viscosity 13 sec. by Iwata Cup	Viscosity 16 sec. by Iwata Cup	Viscosity 18 sec. by Iwata Cup

แห้งเร็ว ← ระยะเวลากการแห้งผิวและแห้งแข็ง → แห้งช้า

- ลดเวลาในการแห้งของสี ได้สูงสุดถึง 50%
- ป้องกันการย่นของฟิล์มสี เมื่อต้องการพ่นหนา
- เพิ่มความเงาของฟิล์มสี ให้มากขึ้น
- ฟิล์มสีจะมีความทนทาน และความเงาที่นานขึ้น
- ฟิล์มสีจะทนต่อสารเคมี และสภาวะอากาศดีขึ้น



* ตารางข้างบนเป็นตัวเลขว้างอิงเท่านั้น อาจแตกต่างกันได้



THAI HUAT

บริษัท ไทยฮวด จำกัด
THAI HUAT CO.,LTD.

5 ถนนดำรงรักษ์ เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100 โทร. 0-2281-9708, 0-2280-3054 แฟกซ์ : 0-2281-9744